

Technisches Datenblatt

24313-70265 ATP S-4703 AG - doppelseitiger Transferkleber

Träger	entfällt, da Transferklebeband
Interliner	Releasepapier, weiß, 80 g/m ²
Klebergewicht	30 g/m ²
Gesamtstärke	0,03 mm
Temperaturbeständigkeit	-40 °C bis +200 °C
Klebkraft i.A.a. AFERA 5001	min 16 N/25 mm Kontaktzeit: 24 h
Klebstoffeigenschaften	<ul style="list-style-type: none">• reines Polyacrylat• sehr gute Alterungs-, Klima- und UV-Beständigkeit• herausragende Kombination aus sehr hoher Klebkraft, hoher Kohäsion (innere Festigkeit) und Tack• sehr gute Klebeeigenschaften auf schwierigen Oberflächen wie Schäumen und PE- bzw. PP-Folien• sehr niedrige Fogging und VOC-Werte• APEO-frei• empfohlen für Automobilindustrie

Dieses Datenblatt will Sie beraten. Die gemachten Angaben entsprechen unserem besten Wissen. Eine Verbindlichkeit kann daraus nicht abgeleitet werden.

Stand 08/2017