

## Technisches Datenblatt

### 24549-70265 ATP MS-4704 ZE – doppelseitiger Transferkleber

Träger	entfällt, da Transferklebeband
Interliner	Releasepapier, gelb, 90 g/m <sup>2</sup>
Klebergewicht	40 g/m <sup>2</sup>
Gesamtstärke	0,04 mm
Temperaturbeständigkeit	-40 °C bis +120 °C
Klebkraft i.A.a. AFERA 5001	min 15 N/25 mm Kontaktzeit: 24 h
Klebstoffeigenschaften	<ul style="list-style-type: none"><li>• reines Polyacrylat</li><li>• sehr gute Alterungs-, Klima- und UV-Beständigkeit</li><li>• herausragende Kombination aus sehr hoher Klebkraft, hoher Kohäsion (innere Festigkeit) und Tack</li><li>• sehr niedrige Fogging und VOC-Werte</li><li>• APEO-frei</li><li>• empfohlen für Automobilindustrie</li></ul>

*Dieses Datenblatt will Sie beraten. Die gemachten Angaben entsprechen unserem besten Wissen. Eine Verbindlichkeit kann daraus nicht abgeleitet werden.*

Stand 06/2021