

Technisches Datenblatt

24970-70005

Moosgummi EPDM, Trapezprofil

Qualität	EPDM -Moosgummi
Dichte	0,5 ± 0,1 g/cm ³
Farbe	schwarz
Einsatztemperaturbereich	-40 bis +100 °C
UV-Beständigkeit	gut
Beständigkeit gegen	Alkohole, Ozon, Bewitterung, Laugen und schwache Säuren, Aceton
Unbeständig gegen	Chlorkohlenwasserstoffe, konzentrierte Säuren, aromatische Kohlenwasserstoffe, Öl und Treibstoff
Fertigungstoleranz gemäß	Moosgummi: DIN ISO 3302-1 E3 Längen: DIN ISO 3302-1 L3

Dieses Datenblatt will Sie beraten. Die gemachten Angaben entsprechen unserem besten Wissen. Eine Verbindlichkeit kann daraus nicht abgeleitet werden.

Stand 05/2021