

## Technisches Datenblatt

### 25186-70907 Flockenverbundschaum, RG150, Blockware

Basis	PUR Polyether Verbundschaum
Farbe	gemischt, weiß
Rohdichte	160 ± 10 kg/m <sup>3</sup>
Stauchhärte 40 % DIN EN ISO 3386-1	42 ± 20 %
Zugfestigkeit DIN EN ISO 1798	> 110 kPa
Bruchdehnung DIN EN ISO 1798	> 60 %
Entflammbarkeit	nach FMWSS 302 bzw. TL1010 erfüllt
Temperaturbeständigkeit	-40 °C bis +120 °C

*Dieses Datenblatt will Sie beraten. Die gemachten Angaben entsprechen unserem besten Wissen. Eine Verbindlichkeit kann daraus nicht abgeleitet werden.*

Stand 12/2009